



Typ EWX-PAE (hohe Wellung)




Produktinformationen

Die EWX-PAE Kabelschutzschläuche werden aus speziell modifiziertem Polyamid 12 gefertigt. Das Material ist halogen-, phosphor- und cadmiumfrei. Aufgrund der exzellenten Biegewechselfestigkeit eignet sich dieses Produkt ausgezeichnet in der Robotertechnik und im Bereich von Handlingssystemen. Für extreme dynamische Anwendungen bei mittlerer bis hoher mechanischer Beanspruchung.

Die EWX-PAE Kabelschutzschläuche haben eine höhere Wellung und zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:

- Sehr gute Flexibilität
- Hervorragende Biegewechselfestigkeit
- Weniger Abrieb
- Gute Trittfestigkeit



Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	UV	metrisch	PG	NW	A Ø mm	B Ø mm	Stat./Dyn. Radius mm	Gewicht kg/100m	VPE m
EWX-PAE M20/P16 1)	83182056	Schwarz	✓	M20	PG16	NW 17	13.3	21	40/80	6.0	50
EWX-PAE-M25/P21	83182058	Schwarz	✓	M25	PG21	NW 23	18.3	28	49/104	11.0	50
EWX-PAE-M32/P29	83182060	Schwarz	✓	M32	PG29	NW 29	23.1	34.5	57/117	12.0	25
EWX-PAE-M40/P36	83182062	Schwarz	✓	M40	PG36	NW 36	28.5	42.2	71/146	18.2	25
EWX-PAE-M50/P48	83182064	Schwarz	✓	M50	PG48	NW 48	36.7	53.5	87/167	24.0	25
EWX-PAE-56 Jumbo	83182078	Schwarz	✓			NW 56	52.2	67.7	95/220	40.0	25
EWX-PAE-70 Jumbo	83182080	Schwarz	✓			NW 70	64	80.3	115/235	52.0	25
EWX-PAE-70 Jumbo, Oktabin	83182084	Schwarz	✗			NW 70	64	80.3	115/235	52.0	110
EWX-PAE-80 Jumbo	83182081	Schwarz	✗			NW 80	76	92.8	195/380	66.0	15
EWX-PAE-95 Jumbo	83182082	Schwarz	✗			NW 95	88.2	105.5	220/450	82.0	10
EWX-PAE-M25/P21 1) 1)	83182018	Grau	✗	M25	PG21	NW 23	18.3	28	49/104	11.0	50
EWX-PAE-M32/P29 1)	83182020	Grau	✗	M32	PG29	NW 29	23.1	34.5	57/117	12.0	25
EWX-PAE-M40/P36 1) 1)	83182022	Grau	✗	M40	PG36	NW 36	28.5	42.2	71/146	18.2	25



Typ EWX-PAE (hohe Wellung)

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	UV	metrisch	PG	NW	A Ø mm	B Ø mm	Stat./Dyn. Radius mm	Gewicht kg/100m	VPE m
---------	-------------	-------	----	----------	----	----	--------	--------	----------------------	-----------------	-------

1) Auslaufartikel!

1) Keine Lagerware, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Materialeigenschaften



mod. Polyamid PA 12 II



Scheiteldruckfestigkeit >490 N >940 N 50 x 50 mm 100 x 100 mm In Anlehnung an IEC EN 61386 In Anlehnung an IEC EN 61386 M25/P21 M25/P21 Prüfung bei 23 °C Prüfung bei 23 °C



Biegeweichselfestigkeit >5000000 - In Anlehnung an IEC EN 61386 M25/P21 Prüfung bei -45 °C



Schlagfestigkeit 4 In Anlehnung an IEC EN 61386 M25/P21 Prüfung bei -25 °C



Systemausreisfestigkeit >170 N In Anlehnung an IEC EN 61386 M25/P21 Prüfung bei 23 °C Verschraubung M-PRO

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich -40 °C - 120 °C / kurzzeitig: 150 °C

Brandeigenschaften



Brandklassenach UL94: HB

Chemische Beständigkeiten



Beständig gegen: Alkohole Fette Kraftstoffe Laugen Mineralöle schwache Säuren

Technische Informationen



Halogenfrei



UV-beständig in Anlehnung an ISO 4892-2



Typ EWX-PAE (hohe Wellung)

Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



ROBI-Zulassung



ECOLAB-Zulassung

Klassifizierung



ETIM 9: EC001175 || eClass 14: 27430305 || UNSPSC: 39131601 ||

Allgemeine Informationen



Made in Germany

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden. Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen. Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr. Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben. Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.