



Tipo SVT




Información del producto

El racor para mangueras divisible se fabrica en poliamida 6 especialmente modificada. El material es autoextinguible, y está exento de halógeno, fósforo y cadmio.

Los racores se utilizan cuando se deben sujetar mangueras de protección de cables equipadas con cables preconfeccionados o cuando se deben montar mangueras de protección de cables a posteriori. El SVT es ideal para la unión con nuestras mangueras de protección de cables divisibles EWT y todas las demás mangueras de protección de cables Murrflex con ondulación estándar.

La ventajas especiales del racor para mangueras SVT son las siguientes:

- Instalaciones posteriores o reparaciones
- Ideal con la contratuerca divisible GMT
- Excelente resistencia a la rotura del sistema
- Estructura compacta
- Fácil montaje/desmontaje



Información, conformidad y aprobaciones



Artículo	N.º de artículo	Color	UV	Rosca de empalme	Adecuada para Murrflex EW	D mm	GL mm	EH mm	LW mm	SW mm	UE un.
SVT M16x1,5/11	83651258	Negro	✓	M16x1,5	M16/P11	30	15	15	11	26	50
SVT M20x1,5/11	83651260	Negro	✓	M20x1,5	M16/P11	30	15	15	15	26	50
SVT M20x1,5/16	83651262	Negro	✓	M20x1,5	M20/P16	32	15	15	15	28	50
SVT M25x1,5/16	83651264	Negro	✓	M25x1,5	M20/P16	32	15	15	21	28	50
SVT M25x1,5/21	83651266	Negro	✓	M25x1,5	M25/P21	40	15	20	21	36	50
SVT M32x1,5/21	83651268	Negro	✓	M32x1,5	M25/P21	40	15	20	27	36	50
SVT M32x1,5/29	83651270	Negro	✓	M32x1,5	M32/P29	50	15	20	27	46	25
SVT M32x1,5/36	83651272	Negro	✓	M32x1,5	M40/P36	62	15	20	27	55	25
SVT M40x1,5/29	83651274	Negro	✓	M40x1,5	M32/P29	50	15	20	35	46	25
SVT M40x1,5/36	83651276	Negro	✓	M40x1,5	M40/P36	62	15	20	35	55	25
SVT M50x1,5/36	83651278	Negro	✓	M50x1,5	M40/P36	62	20	20	44	55	25
SVT M50x1,5/48	83651280	Negro	✓	M50x1,5	M50/P48	72	20	25	44	65	10
SVT M63x1,5/48	83651282	Negro	✓	M63x1,5	M50/P48	72	20	25	57	65	10



Tipo SVT

Propiedades de los materiales



Material listado UL Poliamida mod. PA 6 Poliamida mod. PA 6

Características térmicas



Temperatura / rango de temperaturas

-40 °C - 110 °C / brevemente: 140 °C

Clase de protección



Clase de protección

IP50

Propiedades de inflamabilidad



Grado de inflamabilidad

según UL94: V0 autoextinguible



Propiedades de inflamabilidad según EN 45545-2

C.I.T. R22 / R23 HL3 :0,58 NF X 70-100-1/-2 600°C (1112 °F)

LOI R22 / R23 HL3 :≥ 32 % ISO 4589-2

Ds (max.) R22 / R23 HL3 :57 ISO 5659-2 (25 KW/m²)



Propiedades de inflamabilidad según NFPA

ASTM E 162

ASTM E 1354

ASTM E 662

Boeing BSS 7239

Boeing BSS 7242

Bombardier SMP 800-C

Resistencia química



Resistente a:

Alcoholes

Grasas

Carburantes

Aceites minerales

Información técnica



Sin halógenos



Tipo SVT

Conformidad



RoHS (Directiva CE 2011/65/UE)

Certificaciones y autorizaciones de empresa



Certificación ferrocarriles UE



Certificación cURus

Información general



Made in Germany

Todos los datos que figuran en nuestros folletos y catálogos así como en Internet se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.

Los datos y los archivos electrónicos preparados por Murrplastik, en particular los archivos CAD, se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.

De esta información no cabe derivar un aseguramiento legalmente vinculante de determinadas características ni un determinado uso.

Toda la información acerca de las características químicas y físicas de nuestros productos, así como el asesoramiento en cuestión de técnica de aplicación, ya sea por escrito, hablado o por medio de ensayos, es conforme a nuestro leal saber.

Sin embargo, ello no exime al comprador de la obligación de realizar las pruebas y ensayos necesarios para determinar si los productos son aptos para el uso previsto.

Murrplastik no asume ninguna responsabilidad relativa a la actualidad, corrección, integridad o calidad de la información ofrecida.

Murrplastik tampoco asume ninguna responsabilidad por los daños que pudieran derivarse de la aplicación de los productos.

Murrplastik se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras técnicas durante el perfeccionamiento continuo de los productos y servicios.

En todo lo demás, se aplicarán nuestras condiciones generales de venta.